ИМС IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

ATC 01-058 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za kamen i agregat

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. KIA 0008/24 - AGK

Predmet ispitivanja:	Prirodni kamen
Naručilac:	**AMT UNIAGENT doo**
	Futog
Zahtev/**Ponuda**/Ugovor:	41-11704 od 25.09.2023.
Sadržaj:	strana 3

Izveštaj odobrio: Laboratorija za kamen i agregat

Rukovodilac

Ivana Delić Nikolić, dipl.inž.geol.

Beograd, januar 2024. godine

1. OPŠTI PODACI

1.1. PREDMET ISPITIVANJA

1.1.1. Komercijalno ime kamena: ***KIRMENJAK***

1.1.2. Kamen potiče sa kamenoloma: ***KIRMENJAK***

1.1.3. Broj zapisnika o uzimanju – ***prijemu*** uzorka: **KIA 0008/24-AGK 25.01.2024.**

1.1.4. Proizvođač kamena je: **KAMEN PAZIN d.o.o**
sa sedištem u: **PAZINU, Hrvatska**

1.1.5. Uzorak je odabran od strane: **naručioca ispitivanja**

1.1.6. Datum i mesto uzimanja uzorka: **-**
Datum prijema uzorka u laboratoriju: **25.01.2024.**

1.1.7. Uzorkovanje izvršeno prema: **-**

1.1.8. Terenska oznaka uzorka: **-**

1.1.9. Ispitivanje je započelo: **26.01.2024.** a završeno je: **26.01.2024.**

1.1.10. Datum izdavanja Izveštaja: **29.01.2024.**

1.2. METODE ISPITIVANJA

SRPS EN 14231

2. REZULTATI ISPITIVANJA

Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti prema klizanju pomoću SRT klatna

SRPS EN 14231:2008

ZAVRŠNA OBRADA KAMENA: BRUŠENO

Broj uzorka	Dimenzije uzoraka (mm)	Otpornosti prema klizanju u suvom stanju		Otpornosti prema klizanju u vlažnom stanju	
		pojedinačne vrednosti	srednja vrednost	pojedinačne vrednosti	srednja vrednost
1	136 x 86	48	**49**	21	**22**
2	136 x 86	50		22	
3	136 x 86	50		22	
4	136 x 86	50		22	
5	136 x 86	48		21	
6	136 x 86	50		23	

* sve prikazane pojedinačne vrednosti predstavljaju srednju vrednost iz deset izvršenih merenja, po pet merenja u naspramnim pravcima

NAPOMENA: Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod kontrolom predstavnika Instituta IMS. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Laboratorije za ispitivanje materijala. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.

Analizirala i izradila izveštaj:

dipl.inž. Olivera Vušović

-kraj izveštaja-